

Boletim Técnico

Produto	QUALIVINIL ESMALTE BASE ÁGUA - PREMIUM
Característica	Produto com baixo odor e secagem rápida, solúvel em água. Cores disponíveis confor
Indicação	É indicado para superfícies internas e externas de madeiras e metais.
Fundos Recomendados	Ferro e aço: Aplicar Qualyvinil Fundo Zarcão. Galvanizados: Aplicar Qualyvinil fundo p Aplicar Qualyvinil fundo fosco Branco.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Resina acrílica modificada, aditivos, pigmentos, coalescentes, espessantes e água.
Embalagens	Quarto 0,900ML e Galão 3,6L
Acabamentos	Acetinado e Brilhante
Classificação	Produto classificado conforme Norma NBR 11702:2010 - Tipo 4.2.2.1
Prazo de validade	24 meses
APLICAÇÃO	
Diluição	10% de água para aplicação com rolo, pincel ou trincha e 20% de água para aplicação
Rendimento	(Quarto 0,900ML) de 10 à 14m ² (Galão 3,6ML) de 40 à 55m ²
Número de demãos	De 2 à 3 demãos com intervalo de 4 horas no mínimo entre as demãos.
Ferramentas de aplicação	Rolo de espuma, pincel ou trincha e pistola
Secagem	Ao toque: 30 minutos final: 12 horas.
Preparação da Superfície	A superfície deve estar limpa, seca, sem partes soltas e isenta de pó, gordura, sabão (ABNT13245). Mofo: limpar com uma solução de água e água sanitária na proporção (de 24hs se não ficar totalmente limpo, repetir a operação. Brilho: Eliminar usando lixa lixa 220 e acabamento com 240. Ferrugem: lixar até remoção e aplicar Qualyvinil Zar mal aderidas deverão ser raspadas ou escovadas até remoção completa.

Observações e Recomendações

Utilize as cartelas de cores apenas como referência, por serem aplicadas sobre papel podem apresentar diferença de tonalidade em relação a cor aplicada no substrato. As condições de iluminação do ambiente e intensidade de brilho i apresentar diferentes percepções de tonalidades.

O rendimento de cada produto pode variar de acordo com imperfeições, absorção de superfícies e técnicas de aplica

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais, longe de fontes de calor, armazenar em loca circulação de ar, não reutilizar a embalagem; siga as recomendações de uso; evite a aplicação do produto em dias ch temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C e umidade relativa do ar maior que 90°C; recomendamos o uso de eq como luvas, mascaras e óculos apropriados durante a aplicação, em caso de contato com a pele e olhos lavar com á abundância. em caso de ingestão procurar atendimento médico indicando a composição do produto(não provocar v

Todos os produtos da linha Qualyvinil passaram por um rigoroso processo de controle de qualidade. A performance i dependem das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao cont umidade relativa do ar, temperaturas e condições climáticas do local, além do conhecimento técnico e prático do ap



Qualyvinil Comercial Ltda.
Rua Jorge Pedroso, 95 - Jd. São Luiz
Jandira, São Paulo/SP - 06618-020
SAC 0800 109 972





me catálogo.

ara Galvanizado. Madeira:

o com pistola.

ou mofo (NORMA
de 1:1. Aguardar secagem
de grana 180 repassar c
ção. Superfícies soltas ou

e
interferem na cor podendo

ção.

al coberto, seco e com
uvosos ou com
quipamentos de proteção
gua corrente em
omito).

e desempenho do produto
trole do fabricante, como
licador.

ngs



